TERRAFLEX		5%	15%	20%	30%	35%	40%	50%	70%
Charcoal VLT %		5.3%	16.3%	21.6%	-	35.6%	42.3%	51.7%	70%
Black VLT %		5%	15%	20%	30%	36%	42%	52%	70%
Visible Light Reflected	External	4.6	4.7	4.7	5.5	5.2	5.4	5.9	8.8
	Internal	4.6	4.7	4.8	5.7	5.4	5.6	6.1	9.1
Solar Heat	Transmitted	18.8	29.3	33.7	43	49.1	53	60.9	70.7
	Reflected	4.6	4.8	4.8	7	5.6	5.8	6.1	8.4
	Absorbed	76.6	65.9	61.5	50	45.3	41.2	33	20.9
IR Rejected	900-1000nm	74	61	56	50	52	50	48	28.5
	780-2500nm	67	55	50	40	47	45	42	24.4
UV Rejected		>99	>99	>99	>99	>99	>99	>99	>99
Total Solar Energy (TSER)		60	54	53	51	50	47	37	22
Shading Coefficient		0.52	0.54	0.56	0.67	0.65	0.67	0.73	0.88
Solar Heat Gain Coefficient (SHGC)		0.40	0.46	0.47	0.49	0.50	0.53	0.63	0.78
Thickness		1.5Mil/2Ply	1.5Mil/2Ply	1.5Mil/2Ply	1.5Mil/2Ply	1.5Mil/2Ply	1.5Mil/2Ply	1.5Mil/2Ply	1.5Mil/2Ply